



佛山市质计中心



201819002836



(2018)粤质监认字167号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

No: L19-WT0645

检验报告

Test Report

产品名称: 氟碳喷涂幕墙铝单板

委托单位: 佛山市粤邦金属建材有限公司

生产单位: 佛山市粤邦金属建材有限公司

检验类别: 委托检验



佛山市质量计量监督检测中心

(检验专用章)

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology



佛山市质量计量监督检测中心 检验报告

表号: QR-CX049-01A/Ed.11.0

共 2 页 第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	氟碳喷涂幕墙铝单板 3.0mm×200mm×300mm 粤邦 三涂	生产日期 或批号	----/----
		样品编号	----
委托单位	佛山市粤邦金属建材有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市南海区里水北沙竹园工业区7号	样品数量/ 来样方式	4件/送样
生产单位 (委托方提供)	佛山市粤邦金属建材有限公司	接样日期	2019年03月07日
生产单位地址 (委托方提供)	佛山市南海区里水北沙竹园工业区7号	接样人	叶穗芳
样品特征 及状态	外观正常	检验日期	2019年03月08日至 2019年03月14日
检验依据	GB/T 23443-2009 《建筑装饰用铝单板》		
检 验 结 论	共检14项, 所检项目符合GB/T 23443-2009 《建筑装饰用铝单板》标准的要求。  二〇一九年三月十四日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效		
备 注	1. 表面种类按液体喷涂。 2. 本报告仅对来样负责。		

批准: 曾耀斌 (工程师) 审核: 罗有雄 主检: 李志劲

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

佛山市质量计量监督检测中心 检验报告

No: L19-WT0645

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目		单位符号	标准要求	检测结果	单项判定
1	平均膜厚		μm	不小于40	44	合格
2	最小局部膜厚		μm	不小于34	38	合格
3	铅笔硬度(划破)		—	≥1H	2H	合格
4	耐磨性 (落砂试验)		L/μm	经落砂试验, 磨耗系数≥5	>6	合格
5	光泽值偏差 (60°)		—	±7	0~+4	合格
6	附着性 (2mm)	干	—	划格法0级。	0级	合格
7		湿	—	划格法0级。	0级	合格
8		沸水	—	划格法0级。	0级	合格
9	耐冲击性		—	经50kg·cm冲击后, 正反面铝材应无裂纹, 涂层应无脱落, 氟碳、聚酯和丙烯酸涂层应无开裂, 陶瓷涂层允许有轻微开裂, 阳极氧化膜不做要求。	符合	合格
10	耐盐酸性		—	经耐盐酸性试验后, 无变化。	符合	合格
11	耐硝酸性		—	经耐硝酸性试验后, 无起泡等变化, ΔE≤5.0	颜色变化 ΔE _{ab} * < 1	合格
12	耐溶剂性		—	丁酮, 无漏底。	符合	合格
13	耐砂浆性		—	经耐砂浆性试验后, 无变化。	符合	合格
14	外观质量		—	板材边部应切齐, 无毛刺、裂边。板材不允许有开焊等。外观应整洁, 图案清晰、色泽基本一致, 无明显划伤。装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸等残迹。无明显色差。液体喷涂涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷。	符合	合格

以下空白

声明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖红色“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告仅对收到的样品负责。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。
5. 经本检验机构签发的检验报告可以通过手机扫描报告上的二维码进行网上查询真伪。如需查询完整报告内容请致电业务联系电话 0757-88735333、88735222。

Declaration

1. Report without signature of inspector, verifier and approver and “specific seal for test report” is invalid.
2. Report is invalid in case it is altered, incomplete pages, without across-page seal, duplicate without “specific seal for test report”. Report can not be partial copied without written approval.
3. Entrusted test report is responsible for the samples received only. Test results can not be improper propagated without written approval.
4. In case of any disagreement, applicant shall make a request in written form within 15 days on receiving the report; otherwise test result shall be accepted.
5. Test report that issued by our lab can be verified by scanning the QR code. For any enquiry about full report content, please contact 0757-88735333, 88735222.

狮山总部

地址A: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 邮编(P.C): 528225
Add: No. 2, Keji West Road, Shishan, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
业务电话(Tel): 0757-88735333 88735222 传真(Fax): 0757-88735555

澜石分地点

地址B: 广东省佛山市金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号 邮编(P.C): 528000
Add: No. 23, 2/F., Building 8, Lanshi International Metal Trade Center, Jinlan Road, Foshan, Guangdong, China
业务电话(Tel): 0757-83132113 83132103

季华西分地点

地址C: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号 邮编(P.C): 528061
Add: No. 2, Kehui Road, Luoge Industrial Park, Jihua West Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong, China
业务电话(Tel): 0757-88036822 88036959

里水分地点

地址D: 广东省佛山市南海区里水镇中金路2号A座首层101室 邮编(P.C): 528244
Add: Room 101, 1/F, Building A, No. 2, Zhongjin Road, Lishui, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

中心网址(Web): <http://www.fszjzx.com> 业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com
投诉电话(Tel): 0757-88735110 监察举报电话(Tel): 0757-88735122